




24 hours
water
resistant

water resistant laminate floors

WAVE herringbone

Technische fiche



afmetingen mm	504 x 84 mm
dikte mm	8 mm
groeven	4
type loc	angle-snap loc
gebruiksklasse volgens EN 10874	23 intensief residentieel gebruik / 32 algemeen commercieel gebruik
samenstelling	toplaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier. kern: Vochtresistente hoge densiteit vezelplaat (HDF) behandeld met een waterafstotende coating. tegenlaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
1 pak	24 planken - 1,02 m ² - 7,3 kg
1 pallet	48 pakken - 48,77 m ² - 365 kg
residentiële garantie	20 jaar
commerciële garantie	3 jaar

slijtvastheid	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥6000)
impactweerstand	EN 17368/EN 13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 600 mm
zwellend	ISO 24336	12% (requirement ≤ 15%)
vuurresistentie	EN 13501-1	Cfl-S1
formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
slipweerstand	EN 13893	DS
densiteit	EN 323	900 kg/m ³
vlekbestendigheid	EN 438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
effect van een meubelpoot	EN ISO 16581	geen schade (poottype 0)
effect van een bureaustoel met wielen	EN ISO 4918	geen schade met wieltype W, 15.000 cycli
thermische weerstand	ISO 8302	0,06 m ² .K/W Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde handleiding op www.waterresistantlaminate.org .

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

