

Glue down (lames et dalles)


Version : 03/2024

Glue down	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames ZENN	24 lames	5,20 m ²	18,98 kg
1 palette de lames ZENN (palette incluse)	45 paquets	234,11 m ²	884,10 kg
1 paquet de dalles ZENN	12 dalles	5,02 m ²	18,38 kg
1 palette de dalles ZENN (palette incluse)	46 paquets	230,77 m ²	875,48 kg

Spécifications produit	Norme	Lames et dalles vinyle Glue down	
		Lame	Dalle
Dimensions		L 1219,2 x L 177,8 mm	L 914,4 x L 457,2 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Système de verrouillage		non	non
Classe d'usage	EN ISO 10874	23/31	23/31
Garantie commerciale		3 ans	3 ans
Garantie résidentielle		15 ans	15 ans
Certificat UPEC		N° 7011/356-006-01/25'	

Résultats des tests

Chauffage au sol		convient max. 27° (80°F) / systèmes de chauffage électrique au sol : max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Résistance thermique	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Réduction du bruit : bruit d'impact	EN ISO 10140-3	2 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13983	classe DS
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02	≥ 6



lames & dalles vinyle.