

# Garden Expo

## OUTDOOR



A division of  
Beaulieu International Group  
BFS Europe NV  
Groenedreef 15A, 9770 Kruisem  
www.beaulieu-needlefelt.com



**Manufacturing process**  
Herstellungsverfahren  
Procédé de fabrication  
Proceso de fabricación

ISO 2424

Needle felt

**Pile composition**  
Polmaterial  
Composition des fibres  
Composición de la fibra

-

100% PP

**Surface structure**  
Oberflächenstruktur  
Aspect de surface  
Estructura de la superficie

-

Dilour

**Backing**  
Rücken  
Dossier  
Soporte

ISO 2424

Resine

**Pile weight**  
Polgewicht  
Poids des fibres  
Peso de la fibra

ISO 8543

590 g/m<sup>2</sup>

**Total weight**  
Gesamtgewicht  
Poids total  
Peso total

ISO 8543

700 g/m<sup>2</sup>

**Pile height**  
Polhöhe  
Hauteur du velours  
Altura de la fibra

ISO 1765

4 mm

**Total height**  
Gesamthöhe  
Hauteur totale  
Altura total

ISO 1765

5 mm

**Roll length**  
Länge  
Longueur  
Longitud del rollo

-

30 m

**Fire classification**  
Brandklassifizierung  
Classement feu  
Clasificación de fuego

EN13501-1




Cfl-s1



# Garden Expo

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
1013		○		○
0902		○		○
2015		○		○

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
3010 *		○		○
0800 *		○		○



Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications. Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.