

Ceylon

COMMERCIAL






Manufacturing process Herstellungsverfahren Procédé de fabrication Proceso de fabricación	ISO 2424	Needle felt
Pile composition Polmaterial Composition des fibres Composición de la fibra	-	100% synthetic
Surface structure Oberflächenstruktur Aspect de surface Estructura de la superficie	-	Rib
Backing Rücken Dossier Soporte	ISO 2424	Gel
Pile weight Polgewicht Poids des fibres Peso de la fibra	ISO 8543	1300 g/m ²
Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total	ISO 8543	1900 g/m ²
Pile height Polhöhe Hauteur du velours Altura de la fibra	ISO 1765	9 mm
Total height Gesamthöhe Hauteur totale Altura total	ISO 1765	11 mm
Roll length Länge Longueur Longitud del rollo	-	25 m
Fire classification Brandklassifizierung Classement feu Clasificación de fuego	EN13501-1	Efl



Ceylon

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
0226	○	○		
0300	○	○		
0700	○	○		

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
0802	○	○		
0901	○	○		
0923	○	○		



Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications. Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.