

REWIND®



REWIND 900 RIB MC

REWIND CONTRACT



Using
zero latex



Using
zero water



With just a fraction
of energy use



Resulting in
significantly
lower CO₂



A division of
Beaulieu International Group
BFS Europe NV
Groenedreef 15A, 9770 Kruisem
www.beaulieu-needlefelt.com

beaulieu
needle felt



Manufacturing process Procédé de fabrication	Herstellungsverfahren Proceso de fabricación	ISO 2424	Needle felt
Pile composition Composition des fibres	Polmaterial Composición de la fibra	-	100% PP
Surface structure Aspect de surface	Oberflächenstruktur Estructura de la superficie	-	Rib
Backing Dossier	Rücken Soporte	ISO 2424	None - latex free
Pile weight Poids des fibres	Polgewicht Peso de la fibra	ISO 8543	900 g/m ²
Total weight Poids total	Gesamtgewicht Peso total	ISO 8543	900 g/m ²
Pile height Hauteur du velours	Polhöhe Altura de la fibra	ISO 1765	2 mm
Total height Hauteur totale	Gesamthöhe Altura total	ISO 1765	6 mm
Roll length Longueur	Länge Longitud del rollo	-	30 m
Permanent anti-static Antistatique permanent	Permanent antistatisch Antiestático permanente	ISO 6356	≤ 2kV
Prodis GUT Certificate Certificat Prodis GUT	Prodis GUT Zertifikat Certificado Prodis GUT	-	3EFE2BDO
Impact noise reduction Réduction des bruits d'impact	Trittschalldämmung Reducción del ruido de impacto	-	21 dB
Fire classification Classement feu	Brandklassifizierung Clasificación de fuego	EN13501-1	Bfl-s1



DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024
Update: 05-2025

REWIND 900 RIB MC

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
1098		○		○
2077		○		○
2158		○		○
2190		○		○
2225		○		○
2241		○		○
2266		○		○
3088		○		○

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
5100		○		○
5131		○		○
5151		○		○
6099		○		○
6125		○		○
7001		○		○
7055		○		○
7104		○		○



Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications. Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.