48 hours water resistant

water resistant laminate floors

WAVE


Technische fiche

AC5

afmetingen mm	1383 x 214 mm
dikte mm	8 mm
groeven	4
type loc	angle-snap loc
gebruiksklasse volgens EN 10874	23 intensief residentieel gebruik / 32 algemeen commercieel gebruik
samenstelling	toplaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier. kern: Vochtresistente hoge densiteit vezelplaat (HDF) behandeld met een waterafstotende coating. tegenlaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
1 pak	9 planken - 2,66 m² - 19,4 kg
1 pallet	48 pakken - 127,86 m² - 958 kg
residentiële/commerciële garantie	bekijk de garantievoorwaarden op www.waterresistantlaminate.org

slijtvastheid	ISO 24338 A	AC5 (IP≥6000)
impactweerstand	EN 17368/EN 13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 600 mm
zwelling	ISO 24336	≤ 18%
vuurresistentie	EN 13501-1	Cfl-S1
formaldehyde emissie	EN 717-1	E1
slipweerstand	EN 13893	DS
densiteit	EN 323	900 kg/m³
vlekbestendigheid	EN 438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
effect van een meubelpoot	EN ISO 16581	geen schade (poottype 0)
effect van een bureaustoel met wielen	EN ISO 4918	geen schade met wieltype W, 15.000 cycli
thermische weerstand	ISO 8302	0,06 m².K/W Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde handleiding op www.waterresistantlaminate.org.

Waaruit bestaat een laminaatvloer?



1. een beschermlaag die de sterkte en de weerstand van de vloer bepaalt
2. een decorpapier voor het design
3. een HDF vezelplaat van hoge densiteit.
4. een tegenlaag om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen
5. een water-afstotende coating

EN 14041
CE 23 DOP 170-DPLA23-1
UKCA 23 DOC UK 170-DPLA23-1
Berryalloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
NB 1161
Laminate floor covering for use within building
www.berryalloc.com

PEFC Certified
laminate flooring from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/07-31-229
www.pefc.be

EUROPEAN LAMINATE EPLF MADE WITH WOOD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

09/2026